AFFORD®
Dehesa Mari Martín 4, 28600 Navalcarnero (Madrid) España
Tel +34 916 421 789 - Fax +34 916 421 834
general@afford-inks.com - www.afford-inks.com

80.039 BARNIZ U.V. MATE

Descipción de Producto

Barniz de curado U.V. para aplicación por flexografía/rodillos sobre materiales vinílicos.

El BARNIZ UV MATE 80.039 posee un bajo brillo, rápido curado, alta flexibilidad y excelente acabado superficial. A su vez, la resistencia a disolventes y detergentes es excelente. También presenta un magnífico comportamiento sobre papeles y cartulinas impresas

- **Acabado:**
Mate. A diferentes grados presenta los siguientes brillos:

Grados	Brillo
20	<5
60	<16
85	<22

- **Presentación:**
Se presenta a viscosidad de trabajo para aplicación a 20ºC.

- **Secado:**
Bajo lámpara de 80 W, supera la prueba del talco a velocidades de más de 30 m/min.

- **Dureza:**
Lápiz 2H

- **Aplicaciones recomendadas:**
PVC, papeles y cartulinas barnizados por rodillo.

- **Propiedades químicas:**
Este barniz aguanta los siguientes ciclos de frote cuando se aplica una capa de 12 micras:

Disolvente	Ciclos de frote
Ciclohexanona	40
Glicoles-	>100
Ésteres	>100

- **Amarilleamiento:**
El amarilleamiento puede considerarse despreciable, no aportando $\Delta E>1$

- **Seguridad:**
Leer con atención las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad de esta tinta.

Existen versiones especiales para aplicación a pistola o cortina.

barnices
Información técnica

12/2015

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone.
Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.